

检测报告

Test Report



编号: QR24-05-201704001

产品名称 Product	十一层流涎共挤膜 Cast Film	通用阻隔膜/ General barrier film		<input type="checkbox"/>	产品规格 Product Gauge	355mmx120umx700m	
		高阻隔膜/ High barrier property Film		<input checked="" type="checkbox"/>	产品生产批号 PO NO.	DD201703021	
产品结构/Product Structure		非对称易撕PA/EVOH/PE盖膜 Asymmetrical Peelable PA/EVOH/PE Topweb					
检测环境/ Testing environment	相对湿度/ Relative Humidity		温度/ Temperature		检测日期/Test Date		
	50%		25. °C		2017. 5. 4		
检测结果/Test Report							
测试项目/ Properties		单位/Unit	执行标准/ Executive standard	基准数值/ Typical Value	测试数据 Test Value	比对结论/ Conclusion	
宽度/Width		mm	0~+2	355	356	ok	
厚度/Thickness		um	±5	120	123	ok	
电晕/Corona		dyn	/	/	/	ok	
PA含量/Content of PA		%		26	26	ok	
EVOH含量/Content of EVOH		%		6	7	ok	
雾度 Haze		%		≤25	10	ok	
拉伸强度/ Tensile strngth	TD	N/15MM	GB/T1040. 3	>40	48	ok	
	MD			>40	52	ok	
断裂伸长率/ Elongation	TD	%	GB/T1040. 3	>400	440	ok	
	MD			>400	460	ok	
热封强度/ Heat seal strength		N/15mm	140°C/0. 7s/0. 2mpa	4~6	4. 65	ok	
剥离强度/ Intermediate strength		N	GB/T2790	>5	11. 5	ok	
摩擦系数/C. O. F		Us	内/in	GB 10006	0. 4	0. 32	ok
		Ud			0. 3	0. 26	
		US	外/out	GB 10006	0. 8	0. 45	ok
		Ud			0. 6	0. 33	
外观 /Appearance	气泡/水纹/条纹 Bubble/Watermark/Stripes		不明显 Not obvious		符合	ok	
	表面划伤·烫伤·穿孔·分层·脏污 Surface Scratches/Burns/Perforation/Stratification/Dirt		不允许 Not allowed		符合	ok	
	鱼眼晶点	个/m ²	Fisheye Point	>1mm不允许, 0. 5-1mm<10个, <0. 5mm≤20个, 分散度: 个/(100mmX100mm) ≤2		符合	ok
	杂质 Impurities		>0. 6mm不允许, 0. 3-0. 6mm≤4个, 分散度: 个/(100mmX100mm) ≤2		符合	ok	
	暴筋 Violence		允许有不影响使用的轻微暴筋 Allowed small		符合	ok	
	膜卷端面不平整度 Film Roll Web Uneven		绝对值Max≤2mm		符合	ok	
	异常气味 Abnormal Smell		不允许有Not allowed		符合	ok	
水蒸气透过量 Water vapor through Amount		g/m ² *24h	GB/T1037-200 (38°C/90%RH)		2. 7	ok	
氧气透过量 Oxygen vapor through Amount		cc/m ² *24h	GB/T19789-2005		1. 8	ok	
检验员/checker :			核定/Auditing:				

