

# 检测报告

Test Report



编号: QR24-05-201705004

产品名称 Product	十一层流涎共挤膜 Cast Film	通用阻隔膜/ General barrier film		<input type="checkbox"/>	产品规格 Product Gauge	357mmx250umx340m
		高阻隔膜/ High barrier property Film		<input checked="" type="checkbox"/>	产品生产批号 PO NO.	DD201703021
产品结构/Product Structure		非对称PA/EVOH/PE Asymmetrical PA/EVOH/PE Thermofilm&Bottomweb				
检测环境/ Testing environment	相对湿度/ Relative Humidity		温度/ Temperature		检测日期/Test Date	
	50%		25. °C		2017. 5. 4	
检测结果/Test Report						
测试项目/ Properties		单位/Unit	执行标准/ Executive standard	基准数值/ Typical Value	测试数据 Test Value	比对结论/ Conclusion
宽度/Width		mm	0~+2	357	358	ok
厚度/Thickness		um	±5	250	252	ok
电晕/Corona		dyn	/	/	/	/
PA含量/Content of PA		%		28	28	ok
EVOH含量/Content of EVOH		%		5	5.6	ok
雾度 Haze		%		≤25	12	ok
拉伸强度/ Tensile strngth	TD	N/15MM	GB/T1040.3	>80	108	ok
	MD			>80	117	ok
断裂伸长率/ Elongation	TD	%	GB/T1040.3	>400	480	ok
	MD			>400	502	ok
热封强度/ Heat seal strength		N/15mm	140°C/0.7s/0.2mpa	>40	84	ok
剥离强度/ Intermediate strength		N	GB/T2790	>5	18.5	ok
摩擦系数/C. O. F		Us	内/in	GB 10006	0.4	ok
		Ud			0.3	
		US	外/out	GB 10006	0.8	ok
		Ud			0.6	
外观/Appearance	气泡/水纹/条纹 Bubble/Watermark/Stripes		不明显 Not obvious		符合	ok
	表面划伤·烫伤·穿孔·分层·脏污 Surface Scratches/Burns/Perforation/Stratification/Dirt		不允许 Not allowed		符合	ok
	鱼眼晶点 个/m² Fisheye Point		>1mm不允许, 0.5-1mm<10个, <0.5mm≤20个, 分散度: 个/(100mmX100mm) ≤2		符合	ok
	杂质 Impurities		>0.6mm不允许, 0.3-0.6mm≤4个, 分散度: 个/(100mmX100mm) ≤2		符合	ok
	暴筋 Violence		允许有不影响使用的轻微暴筋 Allowed small		符合	ok
	膜卷端面不平整度 Film Roll Web Uneven		绝对值Max≤2mm		符合	ok
	异常气味 Abnormal Smell		不允许有Not allowed		符合	ok
水蒸气透过量 Water vapor through Amount		g/m²*24h	GB/T1037-200 (38°C/90%RH)		2.5	ok
氧气透过量 Oxygen vapor through Amount		cc/m²*24h	GB/T19789-2005		1.05	ok
检验员/checker : 孙海平				核定/Auditing:		

总厚